

FFU Flexfuge super**FFU Эластичный раствор для заполнения швов «Флексфуге супер»****Применение:**

Раствор-шлам для заполнения швов шириной 3-20 мм на керамических покрытиях стен и полов при отделке помещений внутри и снаружи. Раствор «Флексфуге супер» рекомендован к применению в помещениях, подвергающихся постоянному воздействию влаги и температурным колебаниям, к примеру, в душевых и ванных, на балконах и террасах, а также для отделки фасадов зданий, подвергающихся интенсивному воздействию неблагоприятных погодных условий. Кроме того, раствор может применяться для керамических покрытий на отапливаемых полах, сухих эстрихах, гипсовых плитах и готовых бетонных блоках.

Свойства:

Раствор-шлам на цементной основе для заполнения швов, высыхающий гидравлическим способом. Для раствора «Флексфуге супер» характерны высокая эластичность, водонепроницаемость, он быстро высыхает. Цветовые пигменты, содержащиеся в цветном варианте раствора «Флексфуге», устойчивы к воздействию неблагоприятных погодных условий, света и цемента. Полностью высохший шов устойчив к воздействию неблагоприятных погодных условий и морозоустойчив. Минеральный состав, быстрое высыхание.

Основа:

Чтобы избежать цветовых изменений, перед заполнением швов основа должна хорошо просохнуть. Из швов, которые необходимо заполнить, следует удалить остатки раствора или клея. Швы различной глубины и с различными абсорбционными свойствами могут стать причиной того, что раствор «Флексфуге супер» будет сохнуть неравномерно, пятнами.

Разрешается использовать растворы-шламы для заполнения швов только с плитками с закрытыми порами. При обычных свойствах плиточного клея разрешается начинать заполнение швов не менее чем через 2 дня после укладки плитки. Если для укладки плитки используется клеящий раствор Flexkleber «Квик-микс», заполнение швов разрешается начинать спустя 12 часов (на стене) или 24 часа (на полу), если для укладки плитки используется быстросохнущий клеящий раствор «Квик-микс» - спустя 2 часа.

Нанесение:

Смешать сухую смесь «Флексфуге супер» с чистой водой (5 кг смеси на 1 л воды; 25 кг смеси на 5 л воды) до вязкой консистенции. Важно, чтобы содержание воды в растворе было всегда одинаковым, т.к. различное содержание воды может стать причиной цветовых различий или образования пятен. Абсорбирующие поверхности перед заполнением швов следует увлажнить.

Спустя 5 мин. после приготовления раствора диагонально нанести его на швы с помощью резинового скребка, твердой резиновой доски или лопаточки. После схватывания раствора, т.е. если раствор «Флексфуге супер» не удаляется и не вымывается из швов, следует удалить избы-

точный раствор влажной губкой. Протереть плитку сухой тканью. При заполнении швов на полу непосредственно после нанесения раствора поверхность посыпается сухой смесью «Флексфуге супер» и подметается несколько минут спустя. После этого плитку следует протереть влажной губкой и сухой тканью. Поверхность, обработанная раствором «Флексфуге супер», пригодна для хождения через 2 часа.

Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основы ниже + 5°C. Свежезаполненные швы следует беречь от мороза, осадков, а также от слишком быстрого высыхания (в случае прямого воздействия солнечных лучей), в случае необходимости следует закрыть их пленкой.

Качество:

Раствор на цементной основе для расшивки швов, высыхающий гидравлическим способом. Цемент соответствует нормам DIN EN 197. Контролируемое качество. Малое содержание хроматов в соответствии с нормами TRGS 613

Расход:

Формат плитки	Толщина шва	Расход
15 x 15 см	5 мм	примерно 0,5 кг/м ²
10 x 20 см	10 мм	примерно 2,0 кг/м ²
20 x 20 см	10 мм	примерно 1,0 кг/м ²

Хранение:

В сухом месте в соответствии с инструкцией.

Форма поставки:

Пакеты по 5 кг, мешки по 25 кг.

Примечание:

Технические данные действительны при температуре 20°C / 65% относительной влажности воздуха.

Настоящий продукт содержит цемент, поэтому при добавлении воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте. Данная информация может не подходить к любому случаю применения продукта. По этой причине советуем сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие условия заключения сделок.

Состояние информации: январь 2006

Дальнейшая информация:

ЗАО «Квик-микс»

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 1; под. № 22 (в здании БСА)

Тел: +7 (495) 613-24-10; 612-84-92

Факс: +7 (495) 612-84-92

www.quick-mix.de, www.quick-mix.com