

FSM Fugenbreit**FSM Раствор для заполнения
широких швов «Фугенбрайт»****Применение:**

Раствор «Квик-микс» «Фугенбрайт» для заполнения швов между фасадными прислонными керамическими плитами, стеклянными блоками и другими керамическими материалами, глазурованными с фасадной стороны, при отделке помещений внутри и снаружи. Для заполнения швов толщиной 4-15 мм.

Свойства:

Раствор «Квик-микс» «Фугенбрайт» FSM имеет минеральный состав и обладает водоотталкивающими свойствами. После высыхания устойчив к воздействию неблагоприятных погодных условий и морозоустойчив.

Основа:

Чтобы избежать цветовых изменений, перед заполнением швов основа должна хорошо просохнуть. Из швов, которые необходимо заполнить, следует удалить остатки раствора или клея. Швы различной глубины и с различными абсорбционными свойствами могут стать причиной того, что раствор «Фугенбрайт» будет сохнуть неравномерно, пятнами.

Разрешается использовать растворы-шлагмы для расшивки швов только с плитками с закрытыми порами. При обычных свойствах плиточного клея разрешается начинать заполнение швов не ранее чем через 2 дня после укладки плитки. Если для укладки плитки используется клеящий раствор Flexkleber «Квик-микс», заполнение швов разрешается начинать спустя 12 часов (на стене) или 24 часа (на полу), если для укладки плитки используется быстросохнущий клеящий раствор «Квик-микс» - спустя 2 часа.

Нанесение:

Смешать сухую смесь «Фугенбрайт» с чистой водой (пакет 10 кг - примерно с 2,2 л воды; мешок 25 кг - примерно с 5,5 л воды) до вязкой консистенции. Важно, чтобы содержание воды в растворе было всегда одинаковым, т.к. различное содержание воды может стать причиной цветовых различий или образования пятен. Абсорбирующие поверхности и стенки швов перед расшивкой швов следует увлажнить.

Диагонально нанести приготовленный раствор на швы с помощью резинового скребка, твердой резиновой доски или лопаточки. После схватывания раствора, т.е. если раствор «Фугенбрайт» не удаляется и не вымывается из швов, следует удалить избыточный раствор влажной губкой. Протереть плитку сухой тканью. При заполнении швов на полу непосредственно после нанесения раствора поверхность посыпается сухой смесью «Фугенбрайт» и подметается несколько минут спустя. После этого плитку следует протереть влажной губкой и сухой тканью.

Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основы ниже + 5°C. Свежезаполненные швы следует беречь от мороза, осадков, а также от слишком быстрого высыхания (в случае прямого воздействия солнечных лучей), в случае необходимости следует закрыть их пленкой.

Качество:

Раствор на цементной основе для заполнения швов, высыхающий гидравлическим способом, соответствующий нормам DIN EN 197. Полностью высохший шов морозоустойчив, воздухопроницаем и обладает водоотталкивающими свойствами. Цветовые пигменты, содержащиеся в цветном варианте раствора «Фугенбрайт», устойчивы к воздействию неблагоприятных погодных условий, света и цемента. Малое содержание хроматов в соответствии с нормами TRGS 613

При заполнении швов, требующих высокой степени эластичности (к примеру, на отапливаемых полах), водонепроницаемости (в душевых и других помещениях, подвергающихся постоянному воздействию влаги) и устойчивости к погодным явлениям (на террасах, балконах), в раствор «Фугенбрайт» может быть добавлен состав «квик-микс» «Фугенэласт». Следует учитывать информацию на упаковке, а также технические данные продукта «Фугенэласт».

Расход:

Формат плитки	Толщина шва	Расход
15 x 15 см	5 мм	примерно 0,5 кг/м ²
10 x 20 см	10 мм	примерно 2,0 кг/м ²
20 x 20 см	10 мм	примерно 1,0 кг/м ²

Хранение:

В сухом месте в соответствии с инструкцией.

Форма поставки:

Серый: пакеты по 10 кг, мешки по 25 кг
Цветной: пакеты по 10 кг

Примечание:

Технические данные действительны при температуре 20°C / 65% относительной влажности воздуха.

Настоящий продукт содержит цемент, поэтому при добавлении воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте. Данная информация может не подходить к любому случаю применения продукта. По этой причине советуем сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие условия заключения сделок.

Состояние информации: январь 2006

Дальнейшая информация:

ЗАО «Квик-микс»

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 1; под. № 22 (в здании БСА)

Тел: +7 (495) 613-24-10; 612-84-92

Факс: +7 (495) 612-84-92

www.quick-mix.de, www.quick-mix.com